

# เสือ มอร์ตาร์

## ฉาบผิวคอนกรีต

### รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- สำหรับงานฉาบผนัง เสา คาน คอนกรีต
- ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

### คุณสมบัติทั่วไป

- มีสารผสมเพิ่มความอึดน้ำ ช่วยลดการแตกร้าว
- มีสารผสมเพิ่มพองอากาศ ช่วยให้ฉาบลื่น เบาแรง
- มีสารผสมเพิ่มแรงยึดเกาะ ช่วยให้ผนังไม่หลุดล่อน
- มีสารผสมเพิ่มระยะเวลาการก่อตัว ช่วยให้การเชิกรัดตัวที่เหมาะสม
- สามารถใช้งานได้ดีกับเครื่องพ่นปูนฉาบ

### คุณสมบัติพิเศษ

- ยึดหดตัวน้อย ไม่หดตัวหลังการฉาบ ทำให้ผนังไม่หลุดล่อน
- สามารถฉาบได้ตั้งแต่ 0.5-3.0 ซม.

### วิธีการใช้งาน

- ใช้ร่วมกับ เสือ กาวซีเมนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะ โดยกรีดกาวบนผิวคอนกรีต ทิ้งไว้อย่างน้อย 1 วัน
- ผสมกับน้ำสะอาด 9-11 ลิตร ต่อปูนฉาบ 1 ถุง
- ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันจนได้ความข้นเหลวตามที่ต้องการ ฉาบด้วยเครื่องฉาบตามกรรมวิธีทั่วไป

### อุปกรณ์เสริม

- ตะขวยสอดหรือพลาสติก ในกรณีที่ต้องการฉาบหนา และบริเวณรอยต่อผนัง

### พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ความหนา 0.5 ซม. ฉาบได้ 5.5-5.7 ตร.ม.
- ความหนา 1.0 ซม. ฉาบได้ 2.7-2.9 ตร.ม.

\*ข้อมูลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ



### การรับรองคุณภาพ

- ISO 9001 : 2008 QMS 01185/436
- ISO 14001 : 2004 : EMS 01025/063
- มอก. 18001 : 2554 : OHS 09017/251
- มาตรฐาน มอก. 1776 - 2560

### คำแนะนำ

- ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมน้ำแล้ว
- ไม่ควรผสมน้ำเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล้ว
- ห้ามผสมวัสดุอื่นๆ เพิ่ม เช่น ทราย จะทำให้สัดส่วนของมวลรวมต่อซีเมนต์ไม่ถูกต้อง
- หลังฉาบแล้วควรรดน้ำบนผนังประมาณ 2-3 วัน
- ต้องทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากน้ำยาบ่มคอนกรีต ก่อนทำการฉาบทุกครั้ง

### ข้อควรระวัง

- การสัมผัสและการหายใจเอาผงปูนสำเร็จรูป หรือส่วนผสมปูนสำเร็จรูปที่เปียก อาจก่อให้เกิดการแพ้ การระคายเคืองต่อผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจ
- เมื่อปูนสำเร็จรูปเข้าตาจะทำให้เกิดการระคายเคือง ให้ใช้น้ำสะอาดล้างตาทันที
- สิ้นค้านี้ไม่ใช่สินค้าสำหรับบริโภค ห้ามรับประทาน
- อุณหภูมิในการใช้งานที่เหมาะสม ควรอยู่ระหว่าง ๑๕ องศาเซลเซียส ถึง 40 องศาเซลเซียส
- หลีกเลี่ยงการทำงานกลางแจ้งที่แดดจัด หรือลมแรง หากจำเป็นควรสวมหน้ากากป้องกัน
- ไม่ควรผสมวัสดุอื่นๆ เพิ่มเติม หากจำเป็นควรขอคำแนะนำปรึกษาจากผู้ผลิตวัสดุนั้นๆ
- ควรกินหรือแบ่งรอยต่อของผนัง (Joint) ที่ระยะยาวมากกว่า 6 ม. หรือการฉาบอย่างต่อเนื่องด้วยพื้นที่ มากกว่า 18 ตร.ม. อาจส่งผลกระทบต่ออัตราการแตกร้าวของผนัง
- การฉาบพื้นที่ ที่มีความหนาเกินกว่า 3 ซม. ขึ้นไป อาจส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของปูนฉาบกับผนัง
- การทาสีในขณะที่ยังมีความชื้น อาจส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของสีได้
- การใช้งานกับสีน้ำมันทั่วไป อาจพบปัญหาการยึดติดของสีกับผิวปูนสำเร็จรูป หากจำเป็นควรขอคำแนะนำปรึกษาจากผู้ผลิตสีนั้นๆ